

Idroprimer

Primer bituminoso a base acqua e bitumi selezionati



IDROPRIMER è un primer bituminoso a base acqua e bitumi selezionati. **IDROPRIMER**, rispetto ai comuni primer a base solvente, presenta il grande vantaggio di essere non infiammabile, non odoroso e privo di componenti nocivi per inalazione.

IDROPRIMER è un prodotto fluido, studiato per rendere più facile l'applicazione al supporto, mantenendo nel contempo ottime caratteristiche di adesività.

DESTINAZIONI D'USO

IDROPRIMER viene utilizzato come promotore di adesione per bloccare la polverosità e la porosità delle superfici di calcestruzzo, consentendo la veloce stesura e applicazione delle membrane bitume polimero, sia nelle applicazioni a caldo con fiamma sia in quelle a freddo con membrane autoadesive.

IDROPRIMER può essere anche applicato su legno.

Il prodotto si caratterizza per l'ottima penetrazione e adesione al supporto.

RACCOMANDAZIONI DI POSA

Per un corretto utilizzo si consiglia di miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

IDROPRIMER teme il gelo, per questo motivo si consiglia di non stoccare il prodotto in luoghi con temperature inferiori a 5 °C.

Nel caso di congelamento, il prodotto non è più recuperabile.

È importante che le superfici in calcestruzzo o legno da trattare siano il più possibile asciutte, prive di oli e polveri o disarmanti.

IDROPRIMER deve essere miscelato prima dell'uso.

L'applicazione va fatta a rullo, spruzzo o pennello.

Il tempo di essiccazione è condizionato dalla porosità del supporto, dalla quantità di prodotto applicata e dalla temperatura sia della superficie che dell'ambiente circostante.

Generalmente si ha l'essiccazione del film entro circa 5-7 ore dall'applicazione.

Il tempo può aumentare nel caso di temperature rigide o di un supporto poco assorbente e dalla quantità di materiale applicato.

Prima della posa delle membrane accertarsi sempre che il prodotto sia perfettamente asciutto.

Prima di posare **IDROPRIMER** è necessario assicurarsi che vengano asportate parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte.

L'applicazione di **IDROPRIMER** è sconsigliata su massetti alleggeriti.

Per ulteriori dettagli applicativi si rimanda al servizio di Assistenza Tecnica di Polyglass SpA.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMATIVA	CARATTERISTICHE TECNICHE	UNITÀ DI MISURA	VALORI NOMINALI
-	ASPETTO	-	Liquido
-	COLORE	-	Marrone
-	PH A 20 °C	-	8 - 11
EN ISO 2811-1	PESO SPECIFICO A 20 °C	kg/l	0,99 ÷ 1,05
EN ISO 3251	RESIDUO SECCO A 130 °C	%	32 - 36
EN ISO 2431	VISCOSITÀ DIN 4 A 20 °C	secondi	18 - 26
-	PUNTO D'INFIAMMABILITÀ	°C	Non infiammabile
-	TEMPO DI ESSICCAZIONE A 20 °C	ore	5 - 7
-	CONSUMO IN RELAZIONE AL SUPPORTO	g/m²	200 - 300
-	STABILITÀ NEI VASI ORIGINALI CHIUSI	mesi	12

IMBALLI

Contenitori da 5, 10 e 20 lt.

STOCCAGGIO

Durata del prodotto correttamente chiuso, conservato in luogo asciutto, al riparo dall'azione diretta dei raggi solari ed a temperatura non inferiore a 5 °C: 12 mesi. Teme il gelo.

PULIZIA ATTREZZI

Lavare con acqua e, se necessario, con i più comuni solventi.

NORME DI SICUREZZA

Vedi scheda di sicurezza.

NORME LEGALI

I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere modificati o aggiornati da Polyglass SpA in qualsiasi momento senza preavviso alcuno. Il Cliente o l'Utilizzatore, sono sempre tenuti a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso corrisponda all'ultima versione emessa.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della Scheda Tecnica e della relativa Dichiarazione di Prestazione, disponibili sul sito www.polyglass.com.

L'Utilizzatore finale è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



POLYGLASS SPA

Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italia - Sede Amministrativa e Produttiva: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - E-mail: info@polyglass.it - www.polyglass.com

REV. 1-22