



ReLife 100-31 ETICS

Pannello isolante in EPS con grafite
Realizzato con il 15% di materiale proveniente da riciclo
Certificato PSV - Plastica Seconda Vita id. 2201
in conformità ai C.A.M. del Ministero dell'Ambiente



Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato con grafite, tagliato da blocco per sistemi di isolamento termico secondo EN 13163, marcato CE tipo ETICS.
 Reazione al fuoco: Euroclasse E. Conduttività termica: 0,031 W/mK.
 Dimensioni standard 1000x500 mm

| Caratteristiche | Unità di misura | Codifica | Valore dichiarato | Norma |
|--|--------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Conducibilità termica dichiarata a 10°C | W/m K | λ_D | 0,031 | EN 12667 |
| Resistenza termica | m ² K/W | R _D | | EN 12667 |
| Spessore 40 mm | | | 1,25 | |
| 50 mm | | | 1,60 | |
| 60 mm | | | 1,90 | |
| 70 mm | | | 2,25 | |
| 80 mm | | | 2,55 | |
| 90 mm | | | 2,90 | |
| 100 mm | | | 3,20 | |
| 120 mm | | | 3,85 | |
| 140 mm | | | 4,50 | |
| 160 mm | | | 5,15 | |
| 180 mm | | | 5,80 | |
| 200 mm | | | 6,45 | |
| Lunghezza | mm | L(2) | ± 2 | EN 822 |
| Larghezza | mm | W(2) | ± 2 | EN 822 |
| Spessore | mm | T(1) | ± 1 | EN 823 |
| Ortogonalità | mm/mm | S(2) | ± 2/1000 | EN 824 |
| Planarità | mm | P(3) | 3 | EN 825 |
| Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio | % | DS(N)2 | ± 0,2 | EN 1603 |
| Resistenza a compressione al 10% di deformazione | kPa | CS(10) | NPD | EN 826 |
| Resistenza a flessione | kPa | BS | ≥ 125 | EN 12089 |
| Resistenza a trazione perpendicolare alle facce | kPa | TR | ≥ 150 | EN 1607 |
| Resistenza al taglio | kPa | τ | ≥ 60 | EN 12090 |
| Modulo di taglio | kPa | G | ≥ 1000 | EN 12090 |
| Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale | % | WL(T)3 | ≤ 3 | EN ISO 16535 |
| Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione parziale | kg/m ² | WL(P) | ≤ 0,2 | EN ISO 16535 |
| Resistenza alla diffusione del vapore acqueo | - | μ | 20-40 | EN 12086 |
| Permeabilità al vapore acqueo | mg/(Pa.h.m) | δ | 0,015-0,030 | EN 12086 |
| Capacità termica specifica | J/kg K | c | 1470 | EN 10456 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | K ⁻¹ | - | 65 x 10 ⁻⁶ | |
| Reazione al fuoco | - | Euroclasse | E | EN 13501-1 |
| Temperatura limite di utilizzo | °C | - | -40 / +75 | |

NOTE: I dati tecnici riportati nella presente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI** srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI** srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

